



АО «ИНТЕРХИМ»

Эпоксидная смола SE601

Сертификат анализа

CAS №	25036-25-3
-------	------------

Технические характеристики	Значение
Температура размягчения, °С	65-75 °С
Эпоксидный эквивалентный вес, г/экв	450-500 г/экв
Органический хлорид, экв/100 г	≤ 0.0023 экв/100 г
Неорганический хлорид, экв/100 г	≤ 0.0006 экв/100 г
Летучие вещества, %	≤ 0.1 %

Упаковка	• 25 кг полипропиленовый мешок
----------	--------------------------------

Контакты:

E-mail: info@interchemical.ru

Тел.: 8 (812) 611-08-15